

LAND	TEST	BEWERTUNG/ERZIELTE ERGEBNISSE
Deutschland	DIN 4102	Klasse B1 4-10 mm Klasse B2 16 mm
Großbritannien	BS 476 (Teil 7) BS 476 (Teil 6)	Klasse 2 für Flammenausbreitung Klasse 0
Frankreich	CSSTB	M1, M2, M3
Vereinigte Staaten von Amerika	ASTM D635* ASTM D2843 ASTM E84 6 mm 8 mm 16 mm	CC1 6,8 und 16 mm Brennfaktor: 25 mm/min (1.0"/min) Rauchdichte Bewertung - 61% Flammenausbreitung - 10 Brennstoffbeifügung - 0 Rauchdichte - 180 Flammenausbreitung - 15 Rauchdichte - 250 Flammenausbreitung - 85 Rauchdichte < 450